



Pilkington **Insulight™** Triple

Energiebesparing wordt steeds belangrijker. De drievoudige beglazingen van Pilkington bieden een uitstekende thermische prestatie. Door een verrassend lage U_g -waarde draagt het bij aan een optimale energiebesparing. Hierdoor wordt het milieu minder belast en worden de energiekosten gereduceerd.



Pilkington **Insulight™** Triple – technische informatie

Isolatieglas	Opbouw	Pakketdikte in mm	Licht (%)			Energie		Isolatie- waarde U _g [W/m ² K]
			Transmissie TL	Reflectie buiten R _{ext}	Reflectie binnen R _{int}	Zontoetredings- factor g	Absorptie (%)	
Pilkington Insulight™ Therm Triple met Pilkington Optitherm™ S3	4*-12A-4-12A-*4	36	71	16	16	0,50	24	0,7
	4*-14A-4-14A-*4	40						0,6
Pilkington Insulight™ Therm Triple AC met Pilkington Anti-condensatie Glas en Pilkington Optitherm™ S3	*6-12A-*4-12A-*4	38	66	20	20	0,51	26	0,7 ¹
	*6-14A-*4-14A-*4	42						0,6 ¹
Pilkington Insulight™ Activ™ Triple met Pilkington Optitherm™ S3	*4-12A-*4-12A-*4	36	67	21	21	0,50	23	0,7 ¹
	*4-14A-*4-14A-*4	40						0,6 ¹
Pilkington Insulight™ Sun Triple met Pilkington Suncool™ 70/40 en Pilkington Optitherm™ S3	6*-12A-4-12A-*4	38	63	12	16	0,38	38	0,7
	6*-14A-4-14A-*4	42						0,6

Neem voor produceerbaarheid van de door u gewenste glasopbouw altijd contact op met uw vestiging

Waarden volgens EN 673 en EN 410

A = 90% Argon gasvulling

* = Coatingzijde

¹ De middelste ruit van deze opbouw is gehard



Rechts met Pilkington Anti-condensatie Glas, links zonder.

Voordelen

- Uitstekende isolerende eigenschappen, hierdoor worden de energiekosten gereduceerd.
- Verhoogd comfort door minder koudestraling bij het raam.
- Leverbaar in combinatie met zelfreinigend glas Pilkington **Activ™**.
- Leverbaar in combinatie met Pilkington Anti-condensatie Glas. Vertraagt en voorkomt in veel gevallen externe condensatie op het isolatieglas.
- Met Pilkington **Insulight™** Triple zijn oneindig veel productcombinaties mogelijk. Zo kunt u aan iedere wens en eis voldoen.

In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.

Pilkington, "Insulight", "Optitherm", "Activ" en "Suncool" zijn trademarks van Nippon Sheet Glass Co. Ltd.



CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.

De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.



Pilkington Benelux B.V.

De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede
Telefoon +31 (0)53 483 58 35 Fax +31 (0)53 431 91 78
E-mail: marketing.benelux@nsg.com
www.pilkington.nl